

	ESPECIFICACION DE VENTA	Fecha: 02/06/2014
	<i>DIOXIDO DE TITANIA R-996</i>	Revisión: 0
		Hoja: 1 de 1

<u>PROPIEDADES</u>	<u>ESPECIFICACIONES</u>	<u>UNIDADES</u>
Pureza	Mín. 93	%p/p
Humedad	Máy. 0,5	%p/p
Absorción de aceite	Máy. 22	%p/p
Residuo de Tamiz	Máy. 0,020	%p/p
Contenido de Rutilo	Mín. 97	%p/p

DOCUMENTO CONTROLADO. EMITIDO ELECTRONICAMENTE.